

# FIXER 1-2-6-9-10

## CAMPOS DE APLICACION

Aumenta la Resistencia al agua de la pantalla serigráfica en caso de tirades largas.

## CARACTERISTICAS GENERALES

- Funciona como un catalizador con emulsiones de triple endurecimiento (Ceramic HT, HT Textil, Vitrum HT) o hace una pantalla permanente, resistente a los solventes e impermeable
- Funciona como un endurecedor de emulsión con emulsiones resistentes al agua como Textil DW y Textil DT para hacer una pantalla más duradera.

## INSTRUCCIONES DE USO

Aplique el Fixer 1, 2, 6, 9 y 10 de manera fina y uniforme a ambos lados de la plantilla seca con una esponja, un cepillo o un trapo. Retire el Fixer 1, 2, 6, 9 y 10 en exceso para evitar goteos con un aspirador o chorro de aire. Este proceso no es necesario con el Fixer 6 y 10.

Permitir que el Fixer 1, 2, 6, 9 y 10 penetre en la emulsión. Después se endurece durante la noche a temperatura ambiente o durante 60-40 ° C a 40 ° C a 60 ° C (122 ° a 140 ° F).

En caso de trabajos difíciles, donde el registro de impresión es esencial, deje secar a temperatura ambiente durante 24 horas.

## HIGIENE Y SEGURIDAD

Antes de utilizar, consulte las hojas de seguridad.

Producto	Uso en PES	Uso en Nylon	Endurecimiento	Endurecimiento 40/60°C	Efecto en triple curado	Efecto en estandar
Fixer 1	Si	No	18-24 horas	60-40 min	NR	R
Fixer 2	Si	Si	18-24 horas	60-40 min	DR	R
Fixer 6	Si	No	18-24 horas	60-40 min	NR	DR
Fixer 9	Si	No	18-24 horas	60-40 min	NR	DR
Fixer 10	Si	No	18-24 horas	60-40 min	NR	DR

NR – No recuperable

DR – Difícilmente recuperable

R – reclaimable

### GARANTIA Y RESARCIMIENTOS

Las instrucciones, las advertencias y los datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica son una guía para usar el producto y no representan vínculos para la sociedad. Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica pueden ser modificadas son ningún preaviso.

La presente cláusula sustituye todas las garantías explícitas o implícitas de comerciabilidad o bien adecuadas a un empleo particular.

Todos los líquidos SaatiChem están cubiertos de garantía en caso de defecto de los materiales y de producción y corresponden con las especificaciones detalladas en las fichas de seguridad de SaatiChem.

SaatiChem reemplazará o resarcirá el precio de cualquier producto líquido SaatiChem no conforme con la presente garantía dentro del período que ésta cubre.

En ningún caso, a SaatiChem se le puede imputar responsabilidad por posibles pérdidas o daños directos o indirectos, incluidos sin límites los daños fortuitos, particulares o consecuenciales o los costos de materiales y mano de obra que deriven de la recuperación o la sustitución de tejidos, marcos, tintas, soporte gráfico acabado u otro producto.